

UULA ÖLILASUUR

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

UULA ÖLILASUUR

Traditsiooniline õlilasuur. Valmistatud keedetud linaõlist (värnitsast) ja looduslikest vaikudest. Lahustiks on mitteamomaatne süsivesiniklahusti. Uula õlilasuurvärv toob puidusüü kenasti esile ja loob niiskuse ning mustuse eest kaitsva pinna kuivades ja niisketes ruumides.

Kasutuskohad: Uued ja vanad töötlemata puitpinnad ning puitpinnad, mida on töödeldud kilet mittemoodustavate immutusvahenditega, näiteks ukсед, aknaraamid, mööbel ja seinapaneelid katusealustes välisruumides. Sobib ka laseerimis-, puiduimitatsioon- ja dekoratiivvärvide sideaineks.

Värvitoonid: Vastavalt Uula värvikaardile.

Katvus: Saematerjal 8-10 m²/l, hõõveldatud pinnad 12-15 m²/l.

Pealekandmisviis: Lakipintsel või mohäärspaatel.

Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +10°C.

Kuivamine: Puutekuiv 5-8 tunni pärast. Ülevärvitav u. 1 ööpäeva pärast.

Tihedus: u. 0,9 kg/l.

Vedeldi: Uula üldvedeldi.

Töövahendite puhastamine: Puhastage töövahendeid Uula üldvedeldi või lakibensiiniga, loputage seeb ja iveega.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Peske määrdunud pinda värvipesuvahendiga ja laske sel enne töötlemist korralikult ära kuivada. Kruntinge välitingimustesse mõeldud pindu Uula hallitusevastase vahendiga. Hallitanud välispindu tuleb enne hallitusevastase vahendiga töötlemist hallituspesuvahendiga pesta.

Värvitu töötlus: Töödelge töötlemata pindu värvitu õlilasuuriga 2-3 korda ja eelnevalt töödeldud pindu 1-2 korda. Sooritage vahelihvimised ja eemaldage tolm.

Värviline töötlus: Töödelge pinda värvilise Uula õlilasuuriga 1-2 korda soovitud katvuse saavutamiseks.

MÄRKUSED

Segage õlilasuuri korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike toonierinevuste vältimiseks pange valmis piisav kogus värvi. Poolläbipaistvate töötluste korral sõltub lõplik värvitoon olulisel määral pinna karedusest, puuliigist, varasemast värvist ja värvimistöö kvaliteedist. Soovitame eraldi proovitöö tegemist sarnasel pinnal enne värvimise juurde asumist. Õlised kaltsud, puuvillajäätmed vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EU VOC piirväärtus: (cat A/i) 400 g/l (2010). Õlilasuuri lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 400 g/l.