

UULA

PETROOLÖLIVÄRV

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

PETROOLÖLIVÄRV

Keedetud linaõlist (värnitsast), värvipigmentidest ja lambipetroolist valmistatud hingav välisvärv.

Tänu heale katvusele piisab ühest värvikihist hea ja tasase pinna saamiseks.

Kasutuskohad: Töötlemata ja varem mitmesuguste õli-, alküüd- ning plastsidaineid sisaldavate värvidega värvitud ja mitmesugused tööstuslikult krunditud puitpinnad. Sobib ka mitmesuguste krohvitud ja pahteldatud pindade värvimiseks.

Läige: Poolmatt. Matt.

Katvus: Saematerjal: u. 5 m²/l. Peensaetud või vanad värvipinnad: u. 7 m²/l.

Pealekandmisviis: Pintsel.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +10°C.

Kuivamine: Puutekuiv tingimustest olenevalt 1-3 päeva pärast. Ülevärvitav alates 3 ööpäeva pärast. Värv vajab kuivamiseks valgust ja soojust.

Tihedus: 1,5-1,8 kg/l, värvitoonist sõltuvalt.

Vedeldi: Uula õlivärvi vedeldi 1166, maks. 10% värvimiskorra kohta. Kahe värvikihi pealekandmisel (nt. juhul, kui esimest korda värvitakse lahtisi laudu) vedeldada esimese kihi värvi 20-40% ulatuses. Soovitame kahe värvikihi pealekandmist juhul, kui arvestada tuleb iseäranis karmide ilmastikuoludega. Vana, puhastatud keeduvärvipinna peale värvimisel vedeldada 15-20% ulatuses (ühe värvikihi korral).

Töövahendite puhastamine: Kasutage töövahendite puhastamiseks Uula üldvedeldit või lakibensiini, lõpetuseks peske seebiga ja loputage veega.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Peske määrdunud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga. Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev värv kraabitsa abil, lihvimise teel vms. Eemaldage vana lateksvärv võimalikult hoolikalt. Vanad, paksud värvikihid on tõhusalt eemaldatavad Uula värvieemaldusvahendi abil. Lihvige halliks pleekinud/ebatasaseid pindu. Lihvige uued hõõeldatud pinnad nakkuvuse tagamiseks karedaks.

Kruntimine: Varem värvitud puitpinnad: kruntige paiksel Uula väliskruntvärviga ja töödelge pindu Uula hallitusevastase vahendiga. Värvimata puitpinnad: kruntige Uula väliskruntvärviga. Uued, tööstuslikult krunditud puitpinnad ei vaja kruntimist ega Uula hallitusevastase vahendiga töötlemist.

Lõppviimistlus: Värvige kuivanud pindu üks kord rohke Uula petroolõlivärviga.

MÄRKUSED: Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumaskokku piisav kogus värvi. Töödelge ka puitmaterjali ristlõikepindu hoolikalt. Õlised kaltsud, puuvillajätmed vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 300 g/l (2010). Petroolõlivärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 300 g/l.

VALGE (poista VIT) 00 0,9L

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020
uula@uula.fi

www.uula.fi