

UULA LINAÕLIVÄRV

TÜÜP	Uula Linaõlivärv on keedetud linaõlist (värnitsast) ja värvipigmentidest traditsiooniliste meetoditega valmistatud ehtne õlivärv.
VÄRVITONID	Valge ja Uula linaõlivärvikaardi toonid. Eritellimisel ka muud toonid. Toonimis pasta koostis on linaõlivärnits ja pigment.
LÄIKEASTE	Linaõlivärvile omane u. ühe kuu möödumisel värvimisest poolläikiv, aastate möödudes matistuv.
KASUTUSKOHAD	Vanad ja uued puupinnad väljas ja sees. Sobib nii töötlemata kui ka varem õli-, alküüd- või plastvärvidega värvitud pindadele n. välisseinad, ukсед, aknad, mööbliesemed. Sobib ka erinevate krohvitud ja pahteldatud pindade värvimiseks. Plekkpinnad n. aknaplekid, vihmaveetorud jne. Tähelepanu! Plekkpinnad soovitatav katta enne roostevastase kruntvärviga.
KULU	Hööveldatud pind 10 – 15 m ² /liiter, saetud pind 8 – 12 m ² /liiter.
VEDELDI	Uula Linaõlivärvi vedeldi 1166 või Männitärpentini ja Linaõlivärnitsa segu (2:1).
TÖÖVAHENDID	Pintsel.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Käsitletav pind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 15%), temperatuur vähemalt + 10° C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
KUIVAMINE	Puutekuiv 2-3 ööp. sõltuvalt tingimustest. Peale värvitav alates 3. ööp. Soojus ja valgus kiirendavad kuivamist!
ILMASTIKUKINDLUS	Looduslike pigmentide ja värnitsa tõttu eriti hea.
TIHEDUS	U. 1,6 kg/liiter.
TULEOHUTUS	Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne prügikasti heitmist vette, vältimaks linaõli isesüttimisohu.
TÖÖVAHENDITE PESU	Lakibensiini või Uula Üldvedeldiga. Seejärel vee ja seebiga.
PAKENDI MAHT	0,9l ; 2,7l ; 9l
SÄILITAMINE	Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu. Pigment võib pikaajasel säilitamisel põhja vajuda, mistõttu on vajalik enne kasutamist hoolikalt segada.

JÄÄTMEKÄITLUS: Tühi ja kuiv plekkaara viia metallikogumispunkti. Värvile ülejäägiga taara tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

KASUTUSJUHEND

Uus puitpind

Määratud pind pesta Uula Kiruna värvipesuainega ja hallitusega pind töödelda Uula Hallitusetõrjeainega ning lasta põhjalikult kuivada. Oksakohad kruntida shellaklakiga. Siledaks hõõveldatud pind karestada liivapaberiga, välitisvärvides kruntida pind Hallitusetõrjeainega ja oodata 1-2 aastat, lastes pinnal vananeda enne kruntvärvimist.

Alusvärvimine: Välistingimustes Uula Väliskruntvärviga õhukese kihina tugevate pintsliõmmetega.

Kuivamisae 1-2 ööp. Siseruumides vajaduse korral Uula Sisekruntvärviga.

Vahevärvimine: Uula Linaõlivärv vedeldatakse 10-15% . Värvitakse õhukese kihina tugevate pintsliõmmetega. Enne lõppvärvimist lastakse vähemalt 3 ööpäeva kuivada.

Viimistlusvärvimine: Uula Linaõlivärviga õhukese kihina tugevate pintsliõmmetega. Vajadusel vedelda värvi kuni 10% Uula Linaõlivärvivedeldiga.

Varem värvitud pind

Puhastus: Lahtine ja kestendav linaõlivärv eemaldatakse kraabitsa- või liivapaberiga. Määratud pind pestakse Kiiruna Värvipesuainega, 10 min. möödudes loputatakse ja lastakse põhjalikult kuivada.

Lateksvärv tuleb sobimatu alusena täielikult teemaldada. Mööbli jne. puhastamisel vanast värvist võib kasutada Uula Värvieemaldusainet või kuummeetodit. Välvärvimisel krundi pind paiguti Uula Väliskruntvärviga ning üldiselt Uula Hallitusetõrjeainega.

Uut tööstuslikult krunditud laudist ei ole vaja uuesti üle kruntida.

Värvimine: vt. Uus puitpind.

Metallpinnad väljas

Alusvärvimine: Metallkruntvärviga vastavalt valmistaja soovitudele.

Vahe- ja viimistlusvärvimine: vt. Uus puitpind.

Tähelepanu!

Uula Linaõlivärvile on erinevalt alküüd- ja lateksvärvidest iseloomulik aeglasem kuivamine ja kõvenemine, mistõttu **on oluline lasta värvil enne uue kihiga pealekandmist alati korralikult kuivada. Õlivärvi peab pintseldama alati õhukese kihina, kuna paks värv hakkab jooksuma ja kortsus kuivades ning kuivab väga aeglaselt.**

Sama värvitooni kasutamisel erinevatest anumatest tuleb vajalik kogus värvi kokku segada, et vältida tooni erinevusi. Värvile ka puidu ristilõikelised pinnad hoolikalt!

Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on suundaandvad ja sõltuvad muuhulgas pinna karedusest, omadusest, värvist ja varasemast käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi, vastutame ainult toote kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei kannu vastutust kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi- või eesmärgi vastaselt.

TOOTJA	EDASIMÜÜJA
Uulatuote Oy	Majatohter OÜ
Yttiläntie 265, FI-32920 Kauvatsa, Finland	Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn
www.uula.fi	Tel: 6414 509, 5306 1223
	www.majatohter.ee