

ALLBÄCK LINAÕLIVÄRV

Ökoloogiline, hea katvusega, vähese kuluga.

Linaõlivärv on valmistatud keedetud ja puhastatud kvaliteetsest rootsi külmpress linaõlist ja värvipigmentidest. Ei sisalda lahusteid.

Linaõlivärv sobib kõigile puhastele ja kuivadele pindadele nii sees kui väljas.

Linaõlivärvi on saadaval 32 erinevat tooni, mida kõiki saab omavahel segada.

Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema puhas ja kuiv
- Puidu maksimaalne niiskussisaldus 14%
- Arvesta, et saetud puitpinnale kulub rohkem värvi kui hõõveldatud pinnale. Samuti võtab saelaud paremini mustust külge.
- Aluspinna puhastamiseks on soovitatav kasutada linaõliseepi. Vältida tuleks pH tasemega puhastusvahendite kasutamist
- Hallitustäpid tuleb enne värvimist eemaldada. Vastasel korral kasvab see uuesti läbi mistahes tüüpi värvi.
- Oksakohad krundi šellakiga.

Värvimine

- Linaõlivärv katab ~15-25m²/l
- Kuivamisaeg on ~24 tundi toatemperatuuril ja madala niiskustaseme juures.
- Kõrge niiskustasemega siseruumides kasuta niiskuse eemaldajat.
- Värvides eelnevalt töötlemata puidule (välistingimustes) esmalt immuta puitu toore linaseemneõliga. Kasuta kuumaõhupuhurit õli soojendamiseks (60°C).
- Sega värvi korralikult .
- Vajadusel lahjenda max. 5% linaõlivärnitsaga.
- Siseruumides võib eelnevalt kruntida Allbäck'i shellakkrundiga (nii saab läikivama pinna)
- Värvimiseks sobib tihe jäigakarvaline pintsel (nt. seaharjastest).
- Värv peaks katma esimese kihiga. Samas ei tohi ka värvi pinnale kanda liiga paksult.
- Värv mitmes eri suunas, lõpetades ühe pika pintslitõmbega piki puidukiudu.
- Välistingimustes värvi vähemalt kaks kihti. Kohti mis vajavad rohkem kaitset kata kolm korda.
- Värvida võib otseses päikesevalguses.
- Töövahendeid ja käsi puhasta linaõliseebi ja kuuma veega.

Nõuandeid

- Hoi a pintsleid värvimiskordade vahel kastetult tooresse linaseemneõlisse. Seda õli saab järgmine kord kasutada puidu immutamiseks.
- Võib ilmned a kerget äike erinevusi ebaühtlase imendumise või värvi pealekandmise korral. Aja jooksul need kaovad ja pind matistub.
- Läikeerinevusi aitab vähendada ka enne värvimist linaõliga immutamine või pärast linaõlise kaltsuga pühkimine.
- Kohtades kus on oht hallituse tekkimiseks (veelauad jms.) sega värvi sisse kuni 20% tsinkvalget värvi.
- Linaõlivärv võib aja jooksul pimedates kohtades kolletuda. Sama võib tekitada ka kokkupuutel kõrge pH tasemega ainetega. Kolletus kaob kui pind saab jälle valgust.

Hooldamine

- Aastate möödudes linaõlivärv „kriidistub“ - pigmenditerad hakkavad tasahaaval välja pudenema. Seljuhul võiks pinda esmalt pesta linaõliseebiga ning seejärel pühkida linaõlivärnitsase rätikuga (võib kasutada ka linaõlivaha). See taastab pinna endise kaitsekihi ja läike.

NB! Isesüttimisoht. Kasta linaõlised kaltsud enne äraviskamist veega märjaks või hävita need põletades.

Tootja: Allbäck Linoljeprodukter AB
Ö.Balkåkravägen 18
27191 Ystad
Sweden
tel. +46 (0)411 602 02
www.linoljeprodukter.se

Müüja: Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5
10415 Tallinn
Eesti
tel. +372 6 414 509
www.majatohter.ee