

Uula

KEEDUVÄRV

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

UULA KEEDUVÄRV

Keetmise teel valmistatud ehtne vanaaegne punamuldvärv ehk keeduvärv. Sideaineks on jahukliister, millele on lisatud veidi linaõlivärnitsat. Värvainetena kasutatakse traditsioonilisi pigmente. Keskkonnasõbralik, hõlpsasti pintseldatav, ühe kihiga kattev välisvärv. Ei moodusta niiskust kinnipidavat kilet.

Kasutuskohad: Sobib suurepäraselt värvimata uute või varem ehtsa keeduvärviga värvitud vanade palkide ja saematerjali pinnaviimistluseks. Hõõveldatud palke ja laudu võib värvida üksnes pärast seda, kui need on 2 aastat vanunud. Keeduvärv ei sobi pindadele, mida on varem töödeldud immutusainete, õli-, lateks- vm. värvidega.

Värvitoonid: Itaalia punane, Faluni punane, punane ooker, pruun umbra, roheline umbra ja kollamuld. Lisaks on saadaval kaks heledamat kollast tooni. Vt. Uula keeduvärvide värvikaart.

Läige: Matt.

Katvus: 3–5 m²/l.

Pealekandmisviis: Pintsel või pintselhari.

Värvimistingimused: Värvimiseks sobib kõige paremini pilvine, ent kuiv ilm. Suhteline õhuniiskus alla 95 % ja temperatuur üle 0°C. Vältige värvimist otsese päikesevalguse või vihma käes.

Kuivamine: (+20°C ja suhteline õhuniiskus <50%) Puutekuiv u. 1–2 tunni pärast.

Tihedus: u. 1,2 kg/l.

Vedeldi: Tavaliselt ei vaja keeduvärv vedeldamist. Vedeldamiseks võib nt. pihustamise teel värvimisel kasutada raudsulfaadi vesilahust (1 kg/10 l vett), heledate värvide korral tsinksulfaadi vesilahust. Vedeldi osakaal 20–30%. Alternatiivselt võib kõiki keeduvärvi toone vedeldada ka hallitusevastase vahendiga.

Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks.

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Kaitske jäätumise eest! Värvipigment settib säilitamise käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada.

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Harjake ära lahtine tolm. Eemaldage irdunud vana värv varem keeduvärviga töödeldud pindadelt. Kui värvitoon on eelmisest erinev, siis kõrvaldage vana värv hoolikalt nt. survepesuga ja laske pindadel enne värvimist korralikult ära kuivada. Peske määrdundu pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga. Kruntige värvitav pind juhiseid järgides Uula hallitusevastase vahendiga ja laske sel korralikult ära kuivada.

Lõppviimistlus: Värvige üks kord rohke värviga. Vajadusel korrake värvimist alles aasta pärast. Alternatiivselt kruntige pindu vedeldatud värviga, milleks segage keeduvärv pooleks Uula hallitusevastase vahendiga ning värvige pinnad peale 24 tunni möödumist vedeldamata värviga üle. Niisugusel juhul pole pindade kruntimist hallitusevastase vahendiga tarvis.

MÄRKUSED

Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumaskokku piisav kogus värvi. Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Töödelge ka puitmaterjali ristlõikepindu hoolikalt.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti, selle puudumisel tavalisse prügilasse. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 130 g/l (2010). Keeduvärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 130 g/l.

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020
uula@uula.fi

www.uula.fi