

UULA ROSLAGI MAHAGON

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

UULA ROSLAGI MAHAGON

Traditsiooniline ja hingav, keedetud linaõli ja tõrva sisaldav poolläbipaistev puidutöötlusvahend väliskasutuseks.

Kasutuskohad: Värvimata puitpinnad ja varem kilet mittemoodustavate puidukaitsevahenditega töödeldud puitpinnad välistingimustes, nt. palk- ja laudseinad, puitpaadid ning kaid.

Värvitoonid: Vt. Uula värvikaart. Soovitame väikse proovitöö tegemist enne tegelikku töötlust.

Katvus: Hõõveldatud pinnad 8-10 m²/l, saematerjal 6-8 m²/l.

Pealekandmisviis: Pintsel või pintselhari.

Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +5°C.

Kuivamine: 1-3 päeva. Tähelepanu! Täpsema teabe saamiseks tutvuge toote infolehega.

Tihedus: u. 0,95 kg/l.

Vedeldi: Uula üldvedeldi või Uula õlivärvi vedeldi 1166.

Töövahendite puhastamine: Kasutage töövahendite puhastamiseks Üldvedeldit või lakibensiini, loputage seebi ja veega. **Säilitamine:** Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu. Värvipigment settib säilitamise käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada.

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Peske määrdunud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga jälgides tootja juhiseid. Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev vana puidukaitsevahend terasharja ning kraabitsa abil. Kruntige Uula hallitusevastase vahendiga vähemalt ööpäev enne pinnatöötlust.

Lõppviimistlus: Kandke pintsliga peale kaks Roslagi mahagoni kihti. Teine kiht tuleb peale kanda kohe, enne esimese täielikku kuivamist ('märg märjale'), või 1-2 aasta pärast, koos ettevalmistusega. Karestage uus hõõveldatud pind enne pinnaviimistlust või töödelge seda Uula hallitusevastase vahendiga ja laske aasta aega vanuda.

MÄRKUSED

Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumaskokku piisav kogus värvi. Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Töödelge ka puitmaterjali ristlõikepindu hoolikalt. Hooldustöötlus tuleb sooritada algse või sellest veidi tumedama tooniga. Hooldustöötlusega seoses võib toonimisalust (RM 222) segada värvilise Roslagi mahagoniga vahekorra 1:1 juures, värvi katvuse vähendamiseks. Õlised kaltsud, puuvillajäätmed vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Sisaldab 3-jood-2-propüüülbutüülkarbamaati, 4,5-dikloor-2-oktüül-4-isotiatsool-3-ooni. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EU VOC piirväärtus: (cat A/f) 700 g/l (2010). Roslagi mahagoni lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 700 g/l.

Uulatuote OY
32920 Kauvatsa
Tel. 010 820 0020
uula@uula.fi

www.uula.fi