

UULA PAADILAKK (LINAÕLILAKK)

TÜÜP	Vanaaegne linaõlivärnitsast ja looduslikest vaikudest valmistatud traditsiooniline õlilakk. Lahustina lõhnatu süsivesiniklahusti.
VÄRVITONID	Värvitu, läbipaistev.
LÄIKEASTE	Läikiv.
KASUTUSKOHAD	Uued ja vanad puitpinnad nii sees kui väljas n. põrandad, ukсед, aknapiidad, paadid, aiameöbel jne.
KULU	12 – 20 m ² /l.
VEDELDI	Uula Üldvedeldi või Männitärpentin.
TÖÖVAHENDID	Naturaalkarvadega lakipintsel.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Käsitletav pind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 15%), suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt + 10°C. Ära laki otseses päikesepaistes!
KUIVAMINE	(+ 20°C, suhteline õhuniiskus 50 %): tolmukuiv u. 4 tundi, peale lakitav u.1 ööpäeva pärast., lihvitav u. 2 ööpäeva pärast. Soojus ja valgus kiirendavad kuivamist.
TIHEDUS	0,98 kg/liiter.
TULEOHUTUS	Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne prügikasti heitmist vette vältimaks linaõli isesüttimisohtu.
TÖÖVAHENDITE PESU	Lakibensiini, männitärpentini või Uula Üldvedeldiga. Seejärel vee ja seebiga.
PAKENDI MAHT	0,3l ; 1l ; 3l ja 10l.
SÄILITAMINE	Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu.
TOOTJA	EDASIMÜÜJA
Uulatuote Oy	Majatohter OÜ
Yttiläntie 265, FI-32920 Kauvatsa, Finland	Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn
www.uula.fi	Tel: 6414 509, 5306 1223
	www.majatohter.ee

KASUTUSJUHEND

Uute puupindade käsitus

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pinnad vajadusel Kiiruna Värvipesuainega vastavalt kasutusjuhendile ja lase korralikult kuivada. Väljas immuta pinnad Uula Hallitustõrjega ja lase korralikult kuivada.

Krundi 1-2 korda 30% Uula Üldvedeldiga vedeldatud Paadilakiga. Lihvi ja eemalda tolm.

Pinnaviimistlus Paadilakiga 2-4 korda vastavalt kasutusotstarbele. Vedelda vajadusel 10-15% Uula Üldvedeldiga.

Varem lakitud puupindade käsitus

Eemalda kooruv vana lakk kraabitsaga. Pese määrdunud pinnad vajadusel Kiiruna Värvipesuainega vastavalt kasutusjuhendile ja lase korralikult kuivada. Lihvi ja eemalda tolm.

Krundi 1-2 korda 30% Uula Üldvedeldiga vedeldatud Paadilakiga. Terve ja ehtne vana lakipind ei vaja kruntimist.

Pinnaviimistlus Paadilakiga 2-3 korda vastavalt kasutusotstarbele. Vedelda vajadusel 10-15% Uula Üldvedeldiga.

Liiga paks lakikiht kuivab eriti aeglaselt ja kortsus. Väga oluline on kanda lakki pinnale õhukeste kihtidena.

Lakkides temperatuuril alla + 10°C tuleb viimistluskihid vedeldada 10-15% Uula Üldvedeldiga.

Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja poole. Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on suundaandvad ja sõltuvad muuhulgas pinna karedusest, omadustest, värvist ja varasemast käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi, vastutame ainult toote kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei kannu vastutust kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi- või eesmärgi vastaselt. Registreeritud Tervisekaitseinspeksioonis.