

LUBIVÄRV „SAAREMAA LUBI“

Lubivärv on valmistatud käsitsi põletatud kõrgevaliteedilisest Saaremaa lubjakivist ning veest.

KASUTUSKOHAD	Kultuur-ajalooliste ja haldushoonete ning elamute värvimiseks, põllumajandushoonete keldrite, viljapuude ja korstnajalgade valgendamiseks-desinfitseerimiseks. Omab head desinfitseerivat toimet mikroorganismide vastu.
VÄRVUS	Valge, võib toonida aluselises keskkonnas püsivate pigmentidega.
KULU	Umbes 3-6 m ² /liiter.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Värvitav pind peab olema puhas ja kõva, värvitava pinna ja õhu temperatuur +5-50°C, õhu suhteline niiskus 40-90%. Mitte värvida eredas päikesevalguses ega vihmase ilmaga.
PAKENDI MAHT	10 liitrit.
TÖÖVAHENDITE PESU	Peale töö lõpetamist äädikhappe lahusega ja loputada puhta veega.
OHUTUS	Lubi on söövitav! Töötades kann kaitsesprille ja kindaid. Nahka võiks eelnevalt kreemitada rasvase kreemiga. Värvipritsmet tuleks nahalt kohe veega maha pesta. Pritsmete silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja veekogudesse.
SÄILITAMINE	Temperatuuril üle +0°C. Kui soovite säilitada poolikut pakendit, on soovitatav pastale karboniseerumise vältimiseks vett peale valada ja pakend õhutihedalt sulgeda. Piiramata säilimisajaga.

KASUTUSJUHEND

Uued, värvimata pinnad puhastada mustusest, tolmust ja lahtisest materjalist. Varem lubivärviga värvitud pinnalt kõrvaldada vana värv terasharjaga või survepesu meetodil kuuma veega. Krohvipinna parandamist või uuendamist teha ümbritsevale pinnale vastava tasasusega, kasutades sama karedusega ja sama lubja, liiva ning tsemendi vahekorraga segu. Lubivärvi ei soovitata tsementkrohvpindadele. Pinnad, mida ei taheta värvida (aknaklaasid, metallpinnad, looduslik kivi) katta enne värvimist kinni.

Värvimine ja niisutamine:

Enne võõpamist niisutatakse aluspinda puhta vee või süsihappegaasi sisaldava veega kuni pind hakkab veest läikima. Vesi ei tohi pinda mööda alla niriseda. Peale niisutamist võõbatakse tavaliselt kaks või kolm korda. Värvitakse üks kord päevas eelnevalt niisutatud pinnale. Värvitakse spetsiaalse lubja- või värvipintsliga, seejärel viimistletakse lubjapintsliga risti- või ringikujuliselt töötades. Värvimisel peab hoidma värviserva märja! Krundikihi värvimisel valmistada vee ja värvi lahus vahekorras 2:1. Värvimiskordade arv sõltub aluspinnast ja objektist: ehitistel 3-6 korda, valgendamisel 1-2 korda.

Pigment ja lubi vajuvad põhja. Sega värvi tihti!

Kui värskelt võõbatud värvi pinnale jäävad pintslikarvade jäljed, siis on värv liiga paks või on aluspinda halvasti niisutatud. Pärast värvimist tuleb pinda kaitsta liigse kuivamise eest ja niisutatakse kolme päeva jooksul, üks kord päevas. Karboniseerumise kindlustamiseks kasutada eel- ja järelniisutamisel süsihappegaasi sisaldavat vett.

Lubi söövitab klaasi! Töötamise ajaks kaetakse ümbritsevad hooneosad ja taimed värvipritsmete eest.

Looduskivist karniiside ja soklite katteks võib kasutada püdelat savi või kriidimassi.

Mitmetooniliste fassaadide puhul värvitakse kõigepealt enduvad osad.

TOOTJA **Limex AS**
Lümanda 93301, Saare maakond
Tel: 51 56 165
fax: 45 76 380
e-mail: limex@limex.ee

EDASIMÜÜJA

Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, 10415
Tallinn, Eesti
Tel: 641 4509, 53 061223
e-mail: info@majatohter.ee
www.majatohter.ee