

Stucco lustro

Traditsiooniline Itaalia krohvimestehnika

Üldist:

Stucco lustro on Itaalia krohvimestehnika. Peen krohvisegu tihendatakse ja poleeritakse "veneetsia kelluga" tugevaks pinnaks. Seebiga töötlemisel lisandub veel vetthülgav kaitsekiht. Ajalooliselt on kasutatud stucco lustrot fassaadide, siseruumide ja pesuruumide viimistlemisel.

Kasutuskohad:

Vee- ja niiskuskindlust nõudvad ruumid sisetingimustes: vannitoad, dušširuumid. Kuivad siseruumid.

Sideaine:

Kustutatud lubi

Koostis:

Kustutatud lubi, paekivisõelmed, dolomiidjahu, kaoliin, talk, metüütselluloos, linaseemneõli, letsitiin, alkohol, vesi.

EI SISALDA TSEMENTI

Värvus: maalrivalge

Vee vajadus: Valmis segu. Vett täiendamat lisada ei ole vaja.

Kulu: Umbes 1 kg segu 1m² kohta siledal pinnal. Umbes 1,5 kg segu 1m² kohta krohvitud pinnal.

Aluspinnad:

Sobivateks aluspindadeks on tugevad mineraalsed aluspinnad, mille pind on kare. Näiteks hüdrauliline lubikrohv, lubi-tsemendikrohv, betoonpinnad.

Krohvi pinnalt peab olema eemaldatud lubja/tsemendiliimi läikiv kirme. Enne Stucco lustro pealekandmist niisutage pind.

Erijuhtudel on võimalik Stucco lustroga viimistleda ka kipsplaate, tsementplaate.

–Kipsplaadid ja tsementplaadid – Pahteldage plaatide vuugid ja kruviaugud tootja poolt soovitatud pahtliga. Vuukide pahteldamisel kasutage tugevdavat plastvõrgust linti. Pärast pahteldamist kruntige pind mineraalse teralise nakkekrundiga.

–Betonpinnad – Kandke esimene kiht Stucco lustrot õhukeselt ja jätkake pind võimalikult kare. Jätkake tööd järgmisel päeval.

Segu pealekandmine:

Segu kantakse pinnale kas kellu, roostevabast metallist liibi või plastliibi abil. Liibi suurus oleneb seina siledusest ja suurusest. Esimese kihi kuivamisaeg oleneb pinna poorsusest, niiskusest ruumis, temperatuurist. (võib kõikuda 2–12 tunnini). Esimese kihi pealekandmisel tuleb silmas pidada, et töövahendiga ei silutaks pinda läikima. Juhul, kui pärast esimese kihi kuivamist on märgata läikivaid kohti tuleb need peene liivapaberiga nr.150 karestada.

Teine kiht kantakse pinnale sarnaselt esimesega, kas kellu, roostevabast metallist liibi või plastliibiga. Pind lastakse tahkuda ja silutakse veneetsia kelluga või plastliibiga siledaks. Mitte suruda liiga tugevalt.

Kolmas kiht kantakse pinnale pärast teise kihi tahkumist, kuid enne, kui teine kiht on täielikult kuivanud. Kasutades veneetsia kellut kantakse pinnale õhuke kiht krohvi ja silutakse tasaseks. Poleerimisel hoida veneetsia kellut diagonaalasendis töösuunaga ja väikese kalde all.

Toonimine:

Stucco lustrole võib pigmente lisada kuni 5% kaalust. Toonimiseks sobivad leeliskindlad pigmendid. Pigmendid peab enne segule lisamist väheses veega hõõruma ühtlaseks pastaks

Seebitamine:

Seebitamine on Stucco lustro viimane töötusfaas. Seebitamise tulemusel tekib Stucco lustro pinnale vetthülgav kiht. Lubja ja seebi reageerimisel tekib lubiseep. Lubiseebi kiht annabki pinnale läikiva kihi.

Itaalias kasutatakse traditsiooniliselt pehmet oliiviõliseepi. Võib kasutada ka Rohelise seebi lahust.

Roheline seep lahustada sooja veega – 1 osa seepi / 2 osa vett.

Stucco lustro pind peab seebitamise ajaks olema juba küllaldaselt kõva ja tihe. Näiteks, kui kolmanda kihi poleerimine lõpetatakse õhtul, võib seebitamisega jätkata järgmise päeva hommikul. Samas ei tohi lasta pinnal liigselt kuivada.

Vahepeal võib pinda lillepihusti või pintsliga õrnalt niisutada. Seebilahus kantakse pinnale pehme pintsliga. Kui seep on imendunud, alustatakse veneetsia kelluga poleerimist. Poleerimise käigus tekib pinnale läikiv lubiseebi kiht. Pärast pinna tahenemist poleeritakse Stucco lustrot riide ümber mähitud toidukilepalliga.

Kui Stucco lustro on otsese vee all, või pinnale satuvad veepritsmed, siis tuleb seebitamist korrata 3 päeva pärast.

Poleerimiseks kasutage ainult kilest palli.

Dušširuumid, vannitubade seinad:

Kui Stucco lustro pind saab kahjustatud, kriimustatud või hävineb lubiseep, siis pole pind enam veekindel. Kuna seda võib siiski juhtuda, soovime veekindlust nõudvates ruumides Stucco lustro aluspind töödela analoogiliselt keraamiliste plaatide aluspinnaga.

–Töö käik

- 1.Pind katta kautšukil põhineva veeisolatsioonivahendiga vastavalt tootja juhistele. Vajalikuks võib osutada ka eelnev kruntimine.
- 2.Veeisolatsioonimaterjal krohvida plaatimisseguga 5mm paksuselt. Segu sisse suruda plastist armeerimisvõrk. Segu pind jätta kare.
- 3.Pärast plaadisegu kivinemist vajadusel eemaldada segule jäänud tsemendiliimi kiht.
- 4.Jätkata Stucco lustroga töötlemist tavalisel meetodil.

Arvestage, et sellisel pinnal võib Stucco lustro tardumine/kuivamine võtta märgatavalt kauem aega.

Hooldus:

Pinna hoolduseks lahustage 10 spl Rohelist seepi 2l soojas vees. Kandke lahus pehme pintsliga Stucco lustrole. Laske kuivada ja poleerige pind kilest palliga. Hooldage Stucco lustro pindu üks kord kahe kuu jooksul.

Puhastamiseks lahustage 10 spl Marseille seepi umbes 5l soojas veega. Peske pinda pehme lapi või käsnaaga.

Stucco lustro puhastamiseks ei tohi kasutada detergente, abrasiive ega happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Stucco lustro ei ole vastupidav hapetele ega õlidele. Näiteks: vein, happelised mahlad, äädikas. Rasvad ja toonivad ained võivad põhjustada pöördumatuid plekke. Näiteks: toit, ihuhooldusvahendid, kosmeetika.

Hoidke pesemisvahendeid eraldi alusel. Pärast kasutamist loputage hoolikalt šampooni ja palsami pakendeid.

Tööohutus:

Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Kaitske silmi ja nahka pritsmete eest. Segu valmistamisel kandke kaitseprille, kummikindaid ja respiraatorit.

Valmis seguga töötamisel kasutage kaitseprille ja kaitsekindaid. Silma sattumisel loputage silma mõne minuti jooksul jooksva vee all. Konsulteerige arstiga. Nahale sattumisel peske koheselt vee ja seebiga. Naha ärrituse korral konsulteerige arstiga. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust.

Märgistus



Xi Ärritav– Kaltsiumhüdroksiid

Keskkonnaohutus :

Kivistunud segu võib käsitleda kui ehitusjääke.

Toode sisaldab aineid, mis põhjustavad lokaalset pH taseme muutust.

Toode ei tohi sattuda põhjavette, vooluveekogusse ega kanalisatsiooni.

Säilitamine:

Segu säilib õhutihedalt suletud anumas 8 kuud.

Kuivamine:

Lõpliku tugevuse saavutab Stucco lustro 1 kuu möödudes.

Töövahendite puhastamine:

Töövahendid puhastada veega.

Töötingimused:

Õhu ja töödeldava pinna keskmine temperatuur ei tohi olla madalam kui +8°C.

Praktilised nõuanded:

Enne töö alustamist kontrollige, et toode vastab tellitule.

Kindlasti tehke proovitöö, et olla kindel värvitooni ja struktuuri sobivuses.

Enne töö alustamist peab puu-, klaas- ja metallpinnad kinni katma.

Stucco lustro jätkamine nii, et liitekoht ei jääks nähtavaks, nõuab pikaajalist kogemust. Paigaldage Stucco lustro sellises mahus, et jõuaksite teha ühe seina päevas. Suurte pindade puhul on vajalik lisatööjõud. Ühe päeva jõudlus on umbes 15m² sirget seina.

Lisainfo:

Majatohter OÜ

Väike-Patarei 5, Tallinn

53061223, info@majatohter.ee

www.majatohter.ee