



KINDLALT PÖHJALT

ARDEX E 100

Akrüüllisaaine

Betooni- ja tasandussegudele

Lahustivaba

Lisab tugevust ja naket

Vähendab pragude teket ja kulumist

Leelisekindel

Parandab korrosioonikaitset

ARDEX OY
PL 53
02601 ESPOO
puhelin: 09 6869 140
Telefax: 09 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX E 100

Akrüüllisaaine

Kasutusala

Lisaaineks

ARDEX B 14 betooniparandusmassi
ARDEX B 12 betoonipahtlisse
ARDEX B 10 peenpahtlisse
ARDEX F 11 fassaadipahtlisse
ARDEX A 46 paikamismassi.

Lisaaineks nakkekihile.

Parandab tugevust, sitkust ja naket ning vähendab pingeid.

Parandab segude plastsust ja töödeldavust ilma liigse veeta.

Tõstab parandustööde kvaliteeti betooni-, krohvi- ja betoonelementpindadel.

Võimaldab õhemate pörandavalukihtide kinnitumise, lisab vastupidavust ja elastsust ning lisab segude ja masside nakkuvust ka siledatele aluspindadele.

Sise- ja välistingimustesse.

Töötamine

Kasuta alati puhtaid segunõusid.

ARDEX E 100 lahjendatakse veega allpool esitatud tabeli järgi ja kasutatakse selles näidatud segude, nakkekihtide ja tsemendipõhiste pahtlite koostises.

Nakkekihti tehes peab jälgima, et nakkemass tugevasti aluspinnale kinni harjataks.

Põhikiht levitatakse märjale nakkekihile.

Kasutatav sise- ja välistingimustes.

Temperatuur peab pinnalekandmise ajal olema üle 5 °C.

Pane tähele

Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitismäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimised ja praktiline kogemus.

Materjal	Segamisvahekord*				Tugevused 28 päeva pärast lisaainega (ilma)	
	Tsement	Liiv	ARDEX E 100	Vesi	Paine N/mm ²	Surve N/mm ²
Nakkekiht peeneteraline	25 kg	25 kg tera suurus 0–2 mm	6,75 kg	6,75 l	–	–
Nakkekiht jämedateraline	25 kg	25 kg tera suurus 0–8 mm	6,0 kg	6,0 l	–	–
Peene segu alla 15 mm	25 kg	75 kg tera suurus 0–2 mm	5,0 kg	10,0 l	10 (6)	33 (27)
Segu alla 30 mm	25 kg	75 kg tera suurus 0–4 mm	3,25 kg	9,75 l	10 (5)	31 (24)
Segu üle 30 mm	25 kg	100 kg tera suurus 0–8 mm	4,25 kg	12,0 l	9 (5)	34 (22)
	Segu	Liiv				
ARDEX B 10	25 kg	vt. tootekirjeldus	25 kg	7,0 l	11 (6)	22 (15)
ARDEX B 12	25 kg	vt. tootekirjeldus	2,25 kg	6,75 l	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14	25 kg	vt. tootekirjeldus	1,75 kg	5,25 l	12 (7)	31 (20)
ARDEX F 11	25 kg	vt. tootekirjeldus	2,25 kg	6,75 l	10 (4)	22 (14)
ARDEX A 46	12,5 kg	Ei	0,9 kg	2,75 l	11 (6)	35 (20)

*ARDEX E 100 ja vesi segatakse puhtas segunõus. Tsement ja liiv segatakse omavahel kuivalt ja lisatakse segunõusse, samaaegselt intensiivselt segades.

Pakend: Anum 1,75 kg neto.

Ladustamine: Kuivas ruumis u. 12 kuud. Kaitstakse külmumiselt ja otseselt päikesepaistelt.

Garantii:

ARDEX tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid toodete kasutusjuhendeid, saadakse soovitud lõpptulemus.