

# SAVIKROHV

## PEENVIIMISTLUS 0-1

Kirjeldus	Saviukumaja savikrohvid on ainsad Eestis ning kogu lähiregioonis toodetud savikrohvid, mis on testitud Saksa savikrohvide standardi DIN 18947:2013-08 alusel ning kuuluvad selle kohaselt kõrgemasse tugevusklassi S II. Savi peenviimistluskrohvid sisaldavad erinevat värvi savisid ning spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liivasid, mis tagavad väga hea töödeldavuse ja pinnatugevuse. Savi peenviimistluskrohv (terasuurus 0-1mm, kuivsegu).											
DEKO seeria	Looduslikud lisandid: õled, linaluu, merikarp, järvekarp, rukkilill, dekoratiivkiivid.											
Kasutus	Kasutatakse savi-, lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks sisetingimustes. Sobib samuti kips-, kipskiud-, puitkiudplaatide krohvimiseks.											
Värvivalik	Valge, beež, punane, karamell, oranž, kollane, sinep, sinine, hall, sirel, roheline, must, lumivalge. Üle 40 erineva tooni.											
Omadused	Savikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, akumuleerib soojust, pärsib hallistuste teket, neutraliseerib elektromagnetilist saastet, summutab kaja, sobib allergikutele. Saviukumaja savikrohv on 100% looduslik ja taaskasutatav, võimalus on kujundada ümaraid nurkasid ja erinevaid vorme. Saviukumaja savikrohv on väga hea nakkuvuse ja pinnatugevusega. Peenviimistluskrohvides ei ole tooni saavutamiseks kasutatud pigmente, vaid eri värvi savisid.											
Aluspind	Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Krohvitud aluspinnad on soovitatav üle kruntida Saviukumaja aluspinnakrundiga. See aitab vältida peenviimistluskrohvi värvi segunemist aluskrohviga, soodustab nakkuvust ning takistab viimistlussegu liiga kiire kuivamise eest. Kruntimata pinnad tuleb enne krohvimist niisutada. Betooni, kipsplaadi jt halva nakkuvusega siledade pindade puhul soovitame eelnevalt kasutada nakkuvuse parandamiseks Saviukumaja lubi peenviimistluskrohve.											
Tingimused	Aluspinna ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C											
Segu valmistamine	Ühele kotile kuivseguale lisada sõltuvalt toonist 5-6 liitrit (25kg kotile) või 7-8 liitrit (20kg kotile, ainult musta tooni puhul) puhast vett ja segada korralikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada.											
Töövahendid	Kellud, hõõrutid, silutid, liibid.											
Paigaldus 1 Lõpptulemus - struktuurne pind	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega.											
Paigaldus 2 Lõpptulemus - sile pind	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.											
Paigaldus 3 DEKO	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada. Peale täielikku kuivamist siluda pind suhteliselt kuiva svammiga, et tuua esile dekoratiivsete lisandite efekt.											
Lõppviimistlus	Lõppviimistluseks soovitame pinna kruntida Saviukumaja viimistluskrundiga. (Metüültselluloos)											
Hooldus	Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist viimistlusmaterjali. Määrdund krohvi võib kuivpuhastada või uuesti katta sama viimistlusmaterjaliga. Savikrohv on antistaatiline ega kogu tolm. Õlid ja vedelikud imab savikrohv endasse.											
Materjali kulu	<table border="1"><thead><tr><th>PAKEND</th><th>KATVUS 2mm</th><th>KATVUS 3mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>25 kg kott</td><td>ca. 7 m<sup>2</sup></td><td>ca. 5 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Keskmine kulu: 3,5 - 5 kg/m<sup>2</sup></td></tr></tbody></table>			PAKEND	KATVUS 2mm	KATVUS 3mm	25 kg kott	ca. 7 m <sup>2</sup>	ca. 5 m <sup>2</sup>	Keskmine kulu: 3,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>		
PAKEND	KATVUS 2mm	KATVUS 3mm										
25 kg kott	ca. 7 m <sup>2</sup>	ca. 5 m <sup>2</sup>										
Keskmine kulu: 3,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>												
Ohutus	Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.											
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes.											
	Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitud töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab kehtivuse uue väljaandmisel. Viimati uuendatud: 04.12.2015.											
	Tootja: Saviukumaja OÜ Mooste, Põlvamaa		Edasimüüja: Majatohter OÜ Väike-Patarei 5, Tallinn tel. 53061223 majatohter.ee									