

TIIGIPUUÕLI PAJUTEX

KOOSTIS	Tiigipuust saadav õli ja lisakomponendid.
VÄRVUS	Läbipaistev kuldkollane, võimalik toonida pigmentidega.
KASUTUSKOHAD	Puitpinnad välitingimustes: aiamööbel, terrassid, paadisillad, paadid ning muud puitkonstruktsioonid. Sobib ka süvaimmutatud puidule.
KULU	Töödeldud puitpinnad 8-12 m ² /liiter.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Puidu pind ei tohi olla kaetud laki või vahaga. Temperatuur üle +5°C.
KUIVAMINE	1-2 ööpäeva. Lõplik kuivamine kahe nädala möödudes.
ILMASTIKUKINDLUS	Moodustab puidule vetthülgava ja ilmastikukindla pinna.
PAKENDI MAHT	0,4 l; 1 l; 5 l.
TÖÖVAHENDITE PESU	Kohe peale töö lõppu tärpentini või lakibensiiniga, pärast sooja vee ja seebiga.
TÄHELEPANU!	Kokkusurutud õlised töövahendid võivad iseenesest süttida! Selle vältimiseks tuleb pärast töö lõppu õlised poleerlapid, poleervildid ja teised õlised töövahendid põletada või kasta vette ja asetada kinnisesse metall- või klaasanumasse.
ETTEVAATUSABINÕUD	Kanda esmaseid töökaitsevahendeid (kaitseriietus, kindad, näokaitse). Vältida aurude sissehingamist ja kokkupuudet nahaga. Allaneelamise korral konsulteerida kohe arstiga. Kasutada hea ventilatsiooniga kohtades. Hoida lastele kättesaamatult.

KASUTUSJUHEND:

EELTÖÖD

Uued puitpinnad: Puhasta töödeldav pind tolmust ja lahtistest puiduosakestest. Juhul kui puidu pinda on tugevalt määrdunud ning sinest kahjustunud pese pind eelnevalt sine/hallituseemaldus vahendiga ja töötle pinda sine/hallitusetõkke vahendiga (boorsool) vastavalt kasutusjuhenditele.

Vanad töötlemata puitpinnad: Ühtlaselt kulunud vanad puitpinnad puhastatakse tugeva harja abil.

TÖÖTLEMINE

Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Tiigipuuõli on kohe kasutusvalmis, ega vaja lahjendamist. Õli kantakse puidu pinnale küllastumiseni. Umbes 30-60 minutit peale viimast peale kandmist tuleb üleliigne mitteimendunud õli hästi imava poleerlapiga korralikult maha pühkida.

TOOTJA

Pajutex OY, Soome

EDASIMÜÜJA

Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, Tallinn
tel: 641 4509, 53 061 223
e-mail: info@majatohter.ee
www.majatohter.ee,