

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

LINAÕLIVÄRV

Keedetud linaõlist (värnitsast) ja värvipigmentidest valmistatud ehtne linaõlivärv.

Kasutuskohad: Töötlemata ja varem mitmesuguste õli-, alküüd- ning plastsidaaineid sisaldavate värvidega värvitud puitpinnad välistingimustes, nt. välisseinad, ukсед, aknaraamid ja mööbel.

Värvitoonid: Uula värvikaardis määratletud toonid. Eritellimusel on saadaval muidki värvitoone. Linaõlivärvi toonitakse ehtsatest pigmentidest valmistatud Uula toonimispastadega.

Läige: Poolläikiv, aastatega läige tuhmub.

Katvus: Hõõveldatud pinnad 10–15 m²/l, saematerjal 8–12 m²/l, ühe kihi korral.

Pealekandmisviis: Pintselhari või pintsel.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +10°C.

Kuivamine: Puutekuiv 2-3 ööpäeva pärast. Ülevärvitav varemalt 4 ööpäeva pärast. Värv vajab kuivamiseks valgust ja soojust.

Tihedus: u. 1,6 kg/l.

Vedeldi: Välitingimustes värvides *Uula õlivärvi vedeldi 1166*.

Töövahendite puhastamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu. Värvaine settib säilitamise käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada.

Säilitamine:

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Peske määratud pindu *värvipesuvahendiga* ja hallitanud pindu *hallitusevastase vahendiga*.

Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev värv kraabitsa abil, lihvimise teel vms. Eemaldage vana lateksvärv võimalikult hoolikalt. Vanad, paksud värvikihid on tõhusalt eemaldatavad *Uula värvieemaldusvahendi* abil. Lihvige halliks pleekinud/ebatasaseid pindu. Lihvige uued hõõveldatud pinnad nakkuvuse tagamiseks karedaks.

Kruntimine: Varem värvitud puitpinnad: kruntige paiguti *Uula väliskruntvärviga* ja töödelge teisi pindu *Uula hallitusevastase vahendiga*. Värvimata puitpinnad: kruntige *Uula väliskruntvärviga*. Uued, tööstuslikult krunditud puitpinnad ei vaja kruntimist ega *Uula hallitusevastase vahendiga* töötlemist.

Aluskiht: Värvige krunditud välispindu u. 10-15% vedeldatud linaõlivärviga. Laske kuivada vähemalt 3 ööpäeva.

Lõppviimistlus: Värvige õhukese kihina, hoolikalt pintseldades. Vajadusel vedeldage värvi maksimaalselt 10% ulatuses.

MÄRKUSED

Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumaskokku piisav kogus värvi. Töödelge ka puitmaterjali ristlõikepindu hoolikalt. Õlised kaltsud, puuvillajäätmed vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest tööstlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 300 g/l (2010). Linaõlivärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 300 g/l.

Tootja:
Uulatuote OY
32920 Kauvatsa, Soome
+358 (0)10 820 0020
uula@uula.fi
uula.fi



MAJATOHTER

Edasimüüja:
Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, Tallinn
+372 5306 1223
info@majatohter.ee
majatohter.ee