

Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

UKSE- JA AKNAVÄRV

Vastupidav poolläikiv õlivärv puitpindadele siseruumides.

Kasutuskohad: Erinevad puitpinnad siseruumides ja kaetud välisruumides nagu näiteks ukсед, aknad, liistud, talad, mööbel. Sobib ka varem värvitud metallpindadele, sest talub hästi temperatuuri kõikumist. Sobib hästi ka puitkiudplaatide värvimiseks. Ei sobi katmata pindadele välitingimustes (näiteks fassaad) ja põrandatele.

Värvitoonid: Uula värvikaardis määratletud toonid. Masinaga toonitav ka kõikide enimlevinud värvikaartide järgi.

Läige: Poolläikiv

Katvus: 10–12 m²/l, ühe kihi kohta

Koostis: Plastivaba. Sideaineks on linaõlivärnits ja looduslikud vaigud. Lahustiks lõhnatu süsivesiniklahusti.

Pealekandmisviis: Pintsel

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +10°C

Kuivamine: 20°C ja <80% õhuniiskuse korral tolmukuiv 6 tunni pärast. Ülevärvitav varemalt 24 tunni pärast. Värv vajab kuivamiseks valgust ja soojust

Tihedus: u. 1,12 kg/l

Vedeldi: Uula Üldvedeldi

Töövahendite puhastamine: Uula Üldvedeldi, seep ja soe vesi

Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu. Värvaine settib säilitamise käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada

VÄRVIMISJUHISED

Ettevalmistus: Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinni olev värv kraabitsa abil, lihvimise teel vms. Peske määrdundu pindu Uula värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu kaetud välisruumis Uula hallituse pesuvahendiga. Lihvige varem värvitud läikivad pinnad matiks. Lihvige uued hõõveldatud pinnad nakkuvuse tagamiseks kergelt karedaks.

Uus puidupind: Puhastage pind tolmust ja mustusest. Kruntige õhukese kihina Uula sisekruntvärviga või Uula väliskruntvärviga vastavalt tingimustele. Värvige Uula Ukse- ja Aknavärviga õhukese kihina 2-3 korda. Vajadusel vedeldage värvi maksimaalselt 10-15% ulatuses. Laske kuivada kihtide vahel vähemalt 24h ja sooritage kerge vahelihv.

Varem värvitud puidupind: Puhastage pind tolmust ja mustusest. Täitke vajadusel praod kitiga. Värvige Uula ukse- ja aknavärviga õhukese kihina 2-3 korda. Vajadusel vedeldage värvi maksimaalselt 10-15% ulatuses. Laske kuivada kihtide vahel vähemalt 24h ja sooritage kerge vahelihv.

Vältige vastvärvitud pindade rasket koormamist esimese kuu jooksul peale värvimist. Kasutage puhastamiseks ainult pehmeid lappe ja õrnatoimelisi puhastusvahendeid.

MÄRKUSED

Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumaskokku piisav kogus värvi. Töödelge ka puitmaterjali ristlõikepindu hoolikalt. Heledad toonid võivad kergelt kolletuda hämarates kohtades, arvestage seda tooni valikul.

Õlised kaltsud, puuvillajäätmed vms tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, linaõli isesüttimisohu vältimiseks.

Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljätmete kogumispunkti. Vedeljätmed tuleb toimetada ohtlike jätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist,

Tootja:
Uula Color OY
32920 Kauvatsa, Soome
+358 (0)10 820 0020
uula@uula.fi
uula.fi



MAJATOHTER

Edasimüüja:
Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, Tallinn
+372 5306 1223
info@majatohter.ee
majatohter.ee

värvist ning varasematest tööstlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 300 g/l (2010). Ukse- ja aknavärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 300 g/l.

Tootja:
Uula Color OY
32920 Kauvatsa, Soome
+358 (0)10 820 0020
uula@uula.fi
uula.fi



MAJATOHTER

Edasimüüja:
Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, Tallinn
+372 5306 1223
info@majatohter.ee
majatohter.ee