

## Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

### VÄRVIEEMALDUSAINE

**TÜÜP:** Ohutu, pastalaadne, vähese lõhnaga, roheka tooniga.  
EI SISALDA metüleenkloriidi, happeid, leelist, kahjulikke lahusteid või parafiini.

**KASUTUSKOHAD:** Sobib enamike värvide eemaldamiseks peaaegu igasugustelt pindadelt (näit. puidult, metallilt, betoonilt, mineraalsetelt pindadelt). Uula-värvieemaldusvahendit võib kasutada nii sise- kui ka välitingimustes.

**TEHNILISED ANDMED:** Tihedus u. 1,1 kg/ L.

**KULU:** 1-3 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt eemaldatavate värvikihtide arvust, värvitüübist ja pinna iseloomust.

**KASUTUSTINGIMUSED:** Kanna pinnale pintsli, rulli või suruõhuseadeldisega (0,21"–0,31" suurune pihusti ja 40–50° pihustamisnurk). Töötada võib õhutemperatuuril –8°C–+28°C.

**PAKENDI MAHT:** 1 l, 3 l ja 10 l.

**LAHJENDAMINE:** Mitte lahjendada.

**TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE:**

Pese sooja veega.

**TULEOHTLIKUS:** Ei ole süttiv.

**SÄILITAMINE JA OHUTUS:**

Ei tohi jäätuda. Säilitada lastele kättesaamatus kohas.

#### KASUTUSJUHEND

Sega toodet enne kasutamist. Tee proov väikesel alal, et näha kuidas toode mõjub värvile ja aluspinnale.

Toode võib kahjustada mõningaid plastpindasid. Kanna paks kiht värvieemaldusvahendit pinnale.

Protsess kestab 1-12 tundi. Kestvus sõltub vana värvi tüübist, kihtide arvust ja paksusest.

Värvieemaldusainel võib lasta mõjuda ka üle öö. Selle aja jooksul on vahend täielikult imendunud.

Pehmeks muutunud värvipinna võib eemaldada kaabitsaga või terasharjaga. Välitingimustes lihtsustab tööd kõrgsurvepesuri või kuumaveesurvepesuri (60–90°C) kasutamine. Pesemist tuleb alustada alt ning liikuda üles poole. Värvieemaldusaine eemaldab korraka isegi 9 värvikihti tingimusel, et kihtide vahele ei teki õhumulle, mille tulemusel aine imendumine peatub. Käsitlust võib vajadusel korrata.

Välidi vahendiga töötamist otseses päikesepaistes ja tuule käes. Kui juhtud sellistes tingimustes siiski töötama, on soovitatav katta ainega üle võõbatud pind kilega, et vältida aine hajumist.

Lihvi pestud ja kuivanud pind liivapaberiga.

Värvieemaldusel tekkinud jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Jäätmeid ei tohi valada kanalisatsiooni.

Küsimustega toote kohta palume pöörduda tootja või asjatundliku edasimüüja poole enne aine kasutusele võtmist.

#### TÖÖOHUTUS

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Ebapiisavalt ventileeritud ruumis tuleb kanda respiraatorit. Vältida aine sattumist nahale, suhu, silma ja riietele. Kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille. Aine sisaldab 1-etüül-2-pürrolidooni 10-25% ja propüleenkarbonaati 2,5-10%. Silma sattudes võib tekkida tõsine kahjustus. Loputada veega 10-15 min. Halva enesetunde tekkimisel minna värskesse õhu kätte. Nahalt pesta seebi ja veega. Pesemiseks EI TOHI kasutada lahusteid. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist vaid lamada ja kutsuda arst.

#### MÄRKUSED

X – ärritav

**Keskkonnakahju ärahoidmine:** Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljäätmete kogumispunkti. Vedeljäätmel tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet vastab Uulatote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest.

Tootja:  
Uula Color OY  
32920 Kauvatsa, Soome  
+358 (0)10 820 0020  
uula@uula.fi  
uula.fi



**MAJATOHTER**

Edasimüüja:  
Majatohter OÜ  
Väike-Patarei 5, Tallinn  
+372 5306 1223  
info@majatohter.ee  
majatohter.ee